

FICHE TECHNIQUE FIBRES DIVERS

Famille	Réf.	LMA	OCEAN	SPECIAL
Poids à sec	g / sachet	650	650 à 750	700
Vol. Eau	L / sachet	5,5	5,3 à 6,5	7,0 à 8,5
Poids Mouillé	Kg / m ²	1,9	2,0 à 2,5	2,3 à 2,6
Rendement manuel	m ² / sachet	3,0 à 3,3	3,0 à 3,3	3,0 à 3,3
Rendement mécanique	m ² / sachet	3,5 à 4,5	3,5 à 4,5	3,5 à 4,5
Epaisseur du décor	mm	1,0 à 1,2	1,5 à 1,8	1,5 à 1,8
Type de Coton		CARDE	2 ^{ère} COUPE	2 ^{ère} COUPE
Granulométrie Moyen.	mm	3,0 à 6,0	3,0 à 6,0	3,0 à 6,0
Composant de base	Coton&Cellulose	X	X	X
Fibre Végétale		O	O	V
Fibre Laineuse		L	L	L
Fibres Bois		O	O	O
Fibres Minérale		O	M	O
Fibres Métalliques		O	M	O
Toners & Couleurs		O	O	O

Ex. De composants: Carotte, Soja, Paille, Cyprès, Pins, Kalium, Silice, Magnésium, Muscovite, Fer, Cuivre, Laines, Nacre, Cristal, Micas, Vermiculite, Quartz, couleur SILK, etc...

Présentation	Flocons en sachets
Préparation	Par adjonction d'eau
Application	Manuelle ou mécanique
Durée d'utilisation	3 à 4 jours et +
Durée de séchage	4 à 5 jours selon hygrométrie
Durée de vie	Plusieurs décennies
Nettoyage / Entretien	Aucun
Accrochage / Dégradation	Réparable sans joint ni couture
Couverture fissures & trous	0,5 mm à 2,0 mm
Réutilisable	4 à 5 fois successivement dans différents locaux
Transformable	En couleur et aspect entre 2 applications
Stockage produit sec	Plusieurs décennies en local sec
Stockage produit mouillé	Plusieurs années au congélateur ou en plaque après séchage
Sécurité / Protection	Aucune protection spécifique
Nettoyage	A l'eau
Recouvrement	Par de la SAJADE ou une peinture par dispersion
Elimination	Biodégradable
Propriété Adhésive	Jusqu'à Pw 7000
Antistatique	<0,5 mg / m ³ selon DIN 53482 P8
Antiallergique	
Absorption phonique	15% à 40% selon épaisseurs et fibres
Adsorption humidité	1,4 à 3,1 L d'eau / m ²
Régulation hygrométrique	SP 0,20 selon DIN 52615-B1
Conductivité thermique	0,035 W / mK
Ininflammabilité	M1 selon DIN 4105 B1§1 - Licence PA-111 2.1281
Radioactivité	Non significatif 92,3
C.O.V.	Non significatif, Non détectable <0,005 mg / Kg
Biocide, PCB, DDT, Pyrethroïde	Non significatif, Non détectable <0,05 mg / Kg
Métaux, Métaux lourds	Non significatif, Non détectable
Formaldéhyde	Non significatif < 0,2 mg / Kg
Veille Qualitative	BAM - "Office fédérale de recherche et de contrôle des matériaux"
Certification Ecologique	IBR - "Institut des matériaux biologique du bâtiment" n° 1633-97
Certification Bâtiment	"Institut pour les techniques de construction" n° Z-PA-111 2.1281 (équivalent C.S.T.B)
Certification Feu	ABP "Centre de contrôle des matériaux" n° P-BRA09-372604

S'agissant de composants naturels les données ci-dessus ne sont fournies qu'à titre indicatif, il peut exister de légères variations.
Tous les décors sont miscibles entre eux et peuvent être personnalisés par adjonctions de composants.

