



Isoldor fixateur est une émulsion acrylique à base d'eau, recommandées pour le traitement préliminaire et la consolidation des surfaces poussiéreuses, en particulier la plaque de plâtre

MISE EN ŒUVRE

Produit **Isoldor**
Consommation 16 ÷ 26 m²/l selon support

Une bonne préparation des surfaces est indispensable pour une mise en œuvre parfaite.

SUPPORTS NEUF tels que béton, enduit, plâtre et plaque de plâtre : Appliquer directement le primaire **Isoldor** sur le support.

SUPPORTS ANCIENS tels que le plâtre, peintures à la détrempe et transpirante : Un brossage minutieux avant application du primaire **Isoldor** suffira.

SUPPORT ANCIENS instables ou friables, cirés ou savonnés : Poncer et dépoussiérer la surface avant l'application du primaire **Isoldor**

Le primaire **Isoldor** peut être appliqué au rouleau. Mélanger le produit lors de l'application pour empêcher la sédimentation

CONDITIONS D'APPLICATION

La température ambiante pendant l'application et les 48 heures suivantes devrait se situer entre +10°C et + 30°C avec une hygrométrie relative inférieure à 85% pendant 24h minimum.

STOCKAGE

Le produit conserve ses propriétés sur une période de 24 mois s'il est protégé de la chaleur et du froid excessif. La température de stockage devrait se situer entre +5 °C et +30°C.
Craint le gel.

AVERTISSEMENT

Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact rincer abondamment à l'eau.

Gardez hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité.

ÉLIMINATION

Le produit doit être éliminé conformément aux normes applicables. Les contenants vides peuvent être recyclés

DONNEES TECHNIQUES

Emballage	1,25 l – 2,5 l - 5 l – 15l
Couleur	Blanc
Densité	1,06 kg/l
Consommation	16-26 m ² / l (produit dilué)
Dilution	¼ Isoldor pour ¾ d'eau
Valeur du pH	8
Séchage au toucher	1 heures à 20°C
COV	18 g/l
Dir. 2004/42/EC	Cat. A/g. limite 2010 : 30 g/l

COVERIT s.r.l.

Strada Marchesane 123 – 36061 Bassano del grappa VI –Italie

+39.0424.500.507 – info@coverit.it – www.coverit.it

Document	GG003FR	Date de création	31/08/13
Révision	00	Date de modification	31/08/13

Ces informations techniques ne sont données qu'à titre de conseils issus de nos expériences et celles de nos partenaires. Compte tenu des spécifications particulières de chaque chantier, en aucun cas ces informations ne peuvent entraîner notre responsabilité juridique ou pénale sous quelques formes que ce soit. Elles ne dispensent pas nos acheteurs d'effectuer sous leurs propres responsabilités les tests qui s'imposent