

Verdello®



Jadecor-France

1bis, rue Albert Camus
66380 PIA

Tél : 0468 632 867

info@jadecor-france.com

www.jadecor-france.com



Verdello® est la première peinture 100% biosourcée

(= 100% d'origine végétale ou minérale) pour une finition murale extra matte destinée à un usage intérieur.

Il s'agit d'une peinture naturelle, à base de résine végétale issue d'huile de tall.

Teintes : blanc naturel + teintes nuancier Verdello®.

Il s'agit d'un produit en phase aqueuse. Il est donc inodore, facile à appliquer et non nocif. Produit biosourcé : sans VOC, sans APEO, sans cosolvant et sans dérivé pétrolier.

Ses avantages :

- Un séchage régulier.
- Une bonne blancheur.
- Une stabilité et résistance de la couleur
- Un entretien aisé.
- Lavable et lessivable.

Applicable sur toutes les surfaces murales d'intérieur propres, non-farineuses et sèches

- Plafonds et murs.
- Plâtres, gyproc, briques, enduits, béton, fibre de verre...

SECHAGE A 20°C

60% HR et 100 µm secs. Au toucher : 80 minutes.

Délai intercouche : 4 heures.



un habitat sain

Vendello®



Jadecor-France

1 bis, rue Albert Camus
66380 PIA

Tél : 0468 632 867

info@jadecor-france.com

www.jadecor-france.com

PROPRIETES

Liant : Dispersion aqueuse de résine alkyde d'origine végétale. Pigments – Blanc : Dioxyde de titane.

Diluant : Eau.

Aspect du produit : Thixotrope.

Extrait sec : 59,5% ± 2% en poids ; 66,3% ± 2% en volume. Densité : 1,55 kg / L ± 0,1 suivant les teintes.

Viscosité à 20°C : 4800 mPas HAAKE VTOR2 (22°C).

Rendement théorique : ± 12 - 14 m²/L sur support lisse et sans perte.

VOC : Les valeurs limites pour ce produit conformes à la Directive 2004-42/CE (cat IIA/a) : 75 g/L (2007) et 30 g/L (2010), la quantité de VOC de ce produit est de 0 g/L calculée suivant DIN ISO 11890 (tests réalisés par l'institut CORI).

Spécification suivant en 13300 :

Aspect du film sec : Mat : < 2% suivant ISO 2813, RHOPPOINT 60°C. Finesse : <10 microns Jauge Hegmann, suivant ISO 1524.

Résistance aux frottements humides : Classe 1 suivant ISO11998 et EN13300 (test certifié par l'institut CORI).

Dureté : 148,1 ± 4,2 (Dureté Persoz selon la norme ISO 1522).



Un habitant sain

